KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

GREEN PRIMER

Gotowy do użycia grunt podtynkowy



GRUNT, POTEM TYNK

WARSTWY	CZAS SCHNIĘCIA	TYNKOWANIE
1	ok. 6 h	po min. 24 h

PROFIL PRODUKTU

Preparat do końcowego przygotowania podłoży pod cienkowarstwowe tynki strukturalne. Reguluje chłonność bez ograniczania paroprzepuszczalności, poprawia przyczepność i ułatwia równomierne nakładanie tynku. Ogranicza przenoszenie zanieczyszczeń z warstw podkładowych; po zabarwieniu wstępnie koloruje podłoże.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Zwiększa przyczepność i wzmacnia podłoże.
- Redukuje i wyrównuje chłonność.
- Ułatwia nakładanie i zacieranie tynków.
- Gotowy do użycia - bez rozcieńczania.
- Dostępny w kolorach tynku.
- Odporny na rozwój grzybów i pleśni.

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- Pod tynki silikonowe, zolokrzemowe, hybrydowe, mineralne, mozaikowe i akrylowe.
- Gruntowanie warstwy zbrojonej w systemach ociepleń.
- Suche i wysezonowane typowe podłoża budowlane wewnątrz i na zewnątrz.

DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

- W karcie dostawcy wskazano ETA-16/0166 oraz ETA-16/0161, na podstawie EAD 040083-00-0404.
- Zastosowanie w systemie ociepleń zgodnie z dokumentacją właściwego systemu.

ZAWARTOŚĆ LZO

- Kategoria A/g. Maksymalna zawartość LZO podana w dokumentacji: 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Liczba warstw	**1**
Czas schnięcia	**ok. 6 h**
Możliwość tynkowania	**po min. 24 h**
Zużycie	**0,20-0,30 l/m²**
Wydajność z 10 l	**ok. 33-50 m²**
Gęstość objętościowa	**1,28-1,56 kg/dm³**
Największy rozmiar ziarna	**0,3 mm**
Zawartość LZO	**< 30 g/l**
Rozcieńczanie	**nie rozcieńczać**
Nanoszenie	**pędzel lub wałek**

Czas schnięcia około 6 h podano w instrukcji dla +20°C i 65% RH.

WARUNKI I OPAKOWANIE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Temperatura powietrza, podłoża i produktu	**+5 do +25°C**
Temperatura przechowywania	**+5 do +25°C**
Kolor	**w kolorach tynku**
Opakowanie	**10 l**

GREEN PRIMER

GRUNT, POTEM TYNK

GRUNT

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłoże powinno być mocne, stabilne, suche i równe, oczyszczone z brudu, olejów, wosku i farb.
- Elewacje zanieczyszczone i zagrożone porostem glonów lub grzybów zmyć wodą pod ciśnieniem, następnie zabezpieczyć preparatem glono- i grzybobójczym.
- Uzupełnić ubytki. Świeże, silnie alkaliczne podłoża cementowe i cementowo-wapienne gruntować po co najmniej 2 tygodniach sezonowania.
- Osłonić powierzchnie nieprzeznaczone do tynkowania.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

- Produkt jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania.
- Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania do uzyskania jednolitej konsystencji.

APLIKACJA

- Nanosić równomiernie jedną warstwą za pomocą pędzla lub wałka.
- Przy +20°C i 65% RH czas schnięcia jednej warstwy wynosi około 6 godzin. Tynk nanosić po co najmniej 24 godzinach schnięcia zagruntowanej powierzchni.
- Temperatura powietrza, podłoża i produktu podczas gruntowania: +5 do +25°C.

OGRANICZENIA I UWAGI

- Świeże powłoki chronić przed deszczem, mrozem, bezpośrednim słońcem i silnym wiatrem. Stosować osłony ograniczające niekorzystne oddziaływanie pogody.
- Przypadkowe zabrudzenia niezwłocznie obficie zmyć wodą. Bezpośrednio po pracy narzędzia dokładnie umyć wodą.
- Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami.

INFORMACJE DODATKOWE

Dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału 23±2°C oraz wilgotności względnej powietrza 50±5%, jeżeli nie podano inaczej. Czasy i właściwości zależą od warunków aplikacji i utwardzania, jakości sprzętu oraz sposobu wykonania prac.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od +5 do +25°C. Przy zachowaniu tych warunków okres przydatności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

BHP I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przed użyciem zapoznać się z aktualną kartą charakterystyki produktu. Stosować wskazane w niej środki ochrony indywidualnej i zasady bezpiecznej pracy. Dane, zalecenia i wskazówki opierają się na badaniach i doświadczeniu dostawcy. Użytkownik powinien sprawdzić przydatność produktu do zamierzonego zastosowania w rzeczywistych warunkach. Nieprawidłowe zastosowanie lub wykonanie prac może prowadzić do utraty wymaganych właściwości.